


Pannello isolante minerale Multipor

Finitura superficiale interna



Superfici interne: piastrellatura, stuccatura, intonacatura, tinteggiatura

Piastrellare i pannelli isolanti minerali Multipor

Generalmente sui pannelli Multipor utilizzati per l'isolamento interno delle pareti è possibile applicare le piastrelle. La base deve essere un sottofondo adatto all'incollaggio, costituito da una doppia rasatura armata Multipor (applicata fresco su fresco), nonché da un ulteriore fissaggio tramite tasselli dalla rasatura fino al sottofondo murario (applicati dopo la rete), in modo da garantire un'adeguata stabilità. Il peso massimo delle piastrelle deve essere di 12 kg/m². Consumo tasselli: ca. 4 pezzi/m², tasselli con perno a vite, con diametro piatto \geq 60 mm (per esempio Ejot ejotherm STR U).

Per l'applicazione delle piastrelle si consiglia l'incollaggio su strato sottile con un adesivo flessibile per piastrelle e lo stucco dei giunti con malta flessibile per fughe.

In caso di contatto con acqua corrente, per es. dietro a vasche da bagno o a docce, si deve applicare sulla rasatura armata uno strato di impermeabilizzante liquido conforme alle norme tecniche di riferimento.

Stuccare i pannelli isolanti minerali Multipor applicati a soffitto

Stuccare la superficie dei pannelli isolanti con uno strato sottile di malta leggera Multipor. Nota: non si esclude la formazione di fessure in corrispondenza dei giunti tra pannelli. Stuccatura: Malta leggera Multipor, ca. 2,0 - 2,5 kg/m² per uno spessore da 2 a 3 mm.

Rasatura armata dei pannelli isolanti minerali Multipor applicati a soffitto

Applicare la rasatura armata costituita da malta leggera Multipor seguendo le indicazioni del produttore, coprendo interamente la superficie con uno spessore medio di 5 mm mediante spatola dentata.

Stendere la rete d'armatura Multipor resistente agli alcali e inserirla nel terzo superiore dello strato. Inoltre, per garantire un'adeguata stabilità, fissare lo strato armato ancora fresco unendo la rete al sottofondo con 4 tasselli/m², tasselli con perno a vite, con diametro piatto \geq 60 mm e coprire successivamente la testa dei fissaggi.

Rasatura: Malta leggera Multipor, ca. 3-4 kg/m² per uno spessore di 5 mm

Rete: Rete d'armatura Multipor, ca. 1,1 m²/m² (sovrapposizione: ca. 10 cm)

Tasselli: 4 pezzi/m² con perno a vite, con diametro piatto \geq 60 mm.

La presente brochure ha carattere esemplificativo e informativo. Ci riserviamo il diritto di effettuare eventuali modifiche di carattere tecnico. Ytong®, Multipor® e Xella® sono marchi registrati di Xella Group. Rev. 02/2013

YTONG

Xella Italia S.r.l.

Via Vespucci, 39
24050 Grassobbio (BG)

www.ytong.it
ytong-it@xella.com

Per informazioni:

Numero Verde: 800 88 00 77

Fax Verde: 800 33 66 22

Tel.: 035 452 22 72

Fax: 035 423 33 50

multipor[®]

Pannello isolante minerale Multipor

Finitura superficiale interna

Rivestimento finale della rasatura armata

Applicare lo strato finale formato da 2-3 mm di malta leggera Multipor. Frattazzare con feltro prima dell'essiccamento della malta.

In alternativa si può applicare una finitura tipo CR EN 998-1, CS I/CS II o finitura strutturale ai silicati con frattazzo fine e strutturare ancora fresco.

Lo spessore totale (strato armato + finitura) non deve superare i 10 mm.

Le superfici rasate possono essere trattate con pittura traspirante per interni tipo ai silicati.

Rispettare i tempi di asciugatura dell'intonaco prima di procedere con la pittura.

Finitura con Malta leggera Multipor, ca. 2 kg/m² per uno spessore di 2-3 mm oppure finitura ai silicati (intonaco decorativo minerale), intonaco fine di calce o rasatura a calce.

Rivestimento ai silicati

(Tinteggiatura, rullatura, spruzzatura, ...)

Generalmente le superfici levigate e visibili dei pannelli isolanti minerali Multipor vanno pulite dalla polvere e verniciate con la prima mano di colore; in alternativa vengono stratificate con pitture ai silicati permeabili al vapore per facciate o interni.

La presente brochure ha carattere esemplificativo e informativo. Ci riserviamo il diritto di effettuare eventuali modifiche di carattere tecnico. Ytong®, Multipor® e Xella® sono marchi registrati di Xella Group. Rev. 02/2013

YTONG

Xella Italia S.r.l.

Via Vespucci, 39
24050 Grassobbio (BG)

www.ytong.it
ytong-it@xella.com

Per informazioni:

Numero Verde: 800 88 00 77

Fax Verde: 800 33 66 22

Tel.: 035 452 22 72

Fax: 035 423 33 50

multipor®